





-  EN DAMP PROOFING
-  IT DEUMIDIFICAZIONI
-  FR ENDUITS ET INJECTIONS DÉSHUMIDIFIANTS
-  PL OSUSZANIE MURÓW



BETONLATEX

Dodatek do klejów i zapraw uelastyczniający i hydroizolujący

Charakterystyka

BETONLATEX jest produktem w postaci emulsji, sporządzonym na bazie polimerów elastomerowych, emulgatorów, stabilizatorów i dodatków w dyspersji wodnej

BETONLATEX to dodatek do klejów i zapraw cementowych zwiększający przyczepność, elastyczność i wodoszczelność.

Zastosowanie

BETONLATEX jest polecany jako dodatek:

- do klejów cementowych np. MONOTACK SUPER stosowanego do układania płytek na płytkach z gresu szlifowanego, bez specjalnego przygotowania wstępnego poza zwykłym czyszczeniem;
- do preparatu NORDCEM, w przypadku wszelkich zastosowań, które wymagają zwiększonej elastyczności i przywierania do podłoża z utwardzonej zaprawy cementowej.

Sposób użycia

Przygotowanie produktu:

- przelać do osobnego pojemnika 6 litrów dodatku BETONLATEX;
- stopniowo, dodawać do pojemnika zawartość worka 25 kg sypkiej zaprawy, mieszając niskoobrotową wiertarką z mieszadłem, aż do momentu uzyskania jednolitej masy;
- uzyskać pożądaną lepkość masy dodając niewielką ilość wody;
- pozostawić mieszankę na około 3-4 minuty, po czym przystąpić do jej nakładania.

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia

- ✓ Wstrząsnąć opakowaniem przed użyciem.
- ✓ Nie dodawać innych składników do masy zawierającej BETONLATEX.
- ✓ Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.
- ✓ Produkt nie jest uznany za niebezpieczny, pomimo to dysponuje kartą bezpieczeństwa produktu

Specyfikacja techniczna

Gęstość, UNI 8310	g/cm ³	1,02 ± 0,05
Sucha pozostałość, PN-EN ISO 1625	%	21 ± 1
pH, UNI 8311	/	7,5 ± 0,5
Lepkość, ASTM D 2196-99	mPa·s	27 ± 10
Kolor	/	biały
Zapach	/	charakterystyczny

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli.

Pakowanie i magazynowanie

Opakowanie	6 litrowy karnister
Magazynowanie	24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w temperaturach od +5 ° C do +30 ° C. Chronić przed mrozem

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

15. 05.2007

Wersja PL/01-15.05.2007

strona 1 z 1