



# DEKORA FONDO

## Zaprawa do Cyklu Dekora

### OPIS

**DEKORA FONDO** jest zmieszaną wstępnie zaprawą jednoskładnikową w proszku składającą się ze specjalnych cementów, żywic, dodatków i kruszyw kwarcowych, które, po dodaniu czystej wody tworzą kremową mieszaninę, łatwą do nałożenia, charakteryzującą się znacznym przyleganiem, elastycznością i wytrzymałością.

Jest to produkt opracowany specjalnie do realizacji podkładu pokrycia produktem **DEKORA FINITURA**.

**DEKORA FONDO** może być barwiona przy użyciu **DEKORA COLOR**, dodając ją do wody zaprawy zgodnie z **Recepturą Dekora** aby uzyskać jedną z **48 Propozycji Kolorystycznych Dekora**.

### OBSZAR ZASTOSOWANIA

**DEKORA FONDO** stosuje się:

- jako podkład do późniejszego pokrycia i wykończenia przy użyciu kolorowego wykończenia **DEKORA FINITURA** do posadzek w mieszkaniach prywatnych, sklepach i salonach, szkołach i salach naukowych, strukturach szpitalnych i podobnych;
- jako podkład do wykończenia dekoracyjnego ścian przy użyciu **DEKORA FINITURA**

### ZALETY

- doskonałe przyleganie
- doskonała obróbka
- doskonała wytrzymałość

### ZASTOSOWANIE

Podłoże musi być dokładnie zbadane, aby mieć pewność, że jest ono odpowiednią podstawą, pozbawioną pyłu i brakujących części; w przeciwnym razie, należy dokonać uzupełnienia przy użyciu **Epoksydowego Środka Uzupełniającego EP 117** rozcieńczonego z wodą w stosunku 1: 5-1:6, a brakujące części należy zastąpić przy użyciu **RESTOFIX**.

Jeśli cykl **DEKORA** będzie stosowany na płytkach, należy dokonać ich dogłębnego oczyszczenia i odtłuszczenia, usuwając słabo przylegające i uzupełniając brakujące płytki przy użyciu **RESTOFIX**.

W obu przypadkach, należy nałożyć **DEKORA FONDO** po zastosowaniu **DEKORA PRIMER** zgodnie zaleceniami zamieszczonymi w rozdziale **"Wskazówki dotyczące stosowania" Dekora**

Zużycie : 2kg/m<sup>2</sup>

## DANE TECHNICZNE

DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU			
Konsystencja		---	proszek
Kolor		---	biały
Pozostałości stałe		%	100
Ciężar właściwy		kg/dm <sup>3</sup>	1,2
Maksymalna ziarnistość		mm	0,6
DANE NA TEMAT UŻYCIA (w 20 ± 3)°C i (50 ± 5)% wilg. wzgl.			
Woda zaprawy		%	24
Masa objętościowa zaprawy, UNI8995		g/dm <sup>3</sup>	1770 ± 100
Czas zużycia zaprawy		min	120 ± 10
Minimalny czas pełnego schnięcia		dni	> 7
Czas schnięcia dla ruchu pieszego		go dz.	24-36
Możliwa grubość w jednej warstwie		mm	2
Czas utwardzenia		go	8
Oddanie do użytku		dni	> 7
Temperatura stosowania		°C	+8 ÷ +35
OSIĄGI KOŃCOWE			
Odporność na odkształcenie, EN 1015-11	po 28 dniach	MPa	9 ± 2
Odporność na zgniatanie, EN 1015-11	po 28 dniach	MPa	25 ± 5
Przyleganie do betonu, UNI 8298-1	po 7 dniach	MPa	> 2

Uwaga: metoda próby odnosi się do zamieszczonej obok normy.

### Opakowania i przechowywanie

Opakowania	Wiadra o masie 20 kg na palecie z 16 wiadrami
Przechowywanie	12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w zamkniętym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +35°C.

## OSTRZEŻENIA

- Nie stosować na nieciągłych, pokrytych pyłem lub zniszczonych podłożach.
- Nie stosować w temperaturach niższych od + 5° lub wyższych od + 30°.
- Nie stosować na podłożach zmrożonych lub mokrych.
- Nie stosować w obecności silnego słońca, deszczu lub wiatru.
- Podłoża bardzo chłonne muszą być najpierw pokryte specjalnymi produktami ograniczającymi wchłanianie.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

1 Wydanie: 25\10\2014

Str. 2 z 2

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są prawdziwe i zgodne w czasie rzeczywistym z naszą najlepszą i aktualną wiedzą. W zależności od dokładności różnych etapów aplikacji, wobec których nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, mogą wystąpić różnice. W związku z tym, nasza gwarancja ogranicza się do jakości i stałości produktu opisanego w niniejszej instrukcji.

615103

z.i. Nord Loc. Istrago – via Valcellina, 26 33097-Spilimbergo (PN)-Italy telefon – **0427 615102** fax – **0427**

[www.phoenix-edilizia.com](http://www.phoenix-edilizia.com) info@phoenix.it