





-  COTTO AND STONE TREATMENT
-  TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
-  TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
-  OCHRONA I KONSERWACJA CERAMIKI I KAMIENIA NATURALNEGO



Karta Danych Technicznych
NORDCOTTO ESTERNI

Impregnat hydroizolujący do płytek porowatych i nieszkliwionych

Charakterystyka

Preparat NORDCOTTO ESTERNI to impregnat na bazie oligomerów i polimerów o małej i dużej masie cząsteczkowej i zmienionej funkcyjności, zawierający dodatki i rozpuszczalniki. Po nałożeniu na płytki, preparat blokuje możliwość wchłaniania płynów nie ograniczając w istotny sposób pierwotnej przepuszczalności pary. Impregnat NORDCOTTO ESTERNI poprawia prezencję powierzchni nadając jej szczególny **mokry wygląd**.

Zastosowanie

Impregnat NORDCOTTO ESTERNI oferuje możliwość zastosowania zabezpieczenia wodoszczelnego i chroniącego przed tłuszczami na płytkach chłonnych o porowatej lub nieszkliwionej powierzchni (np. typu cotto) znajdujących się na zewnątrz. Zastosowane polimery sprawiają, że zabieg jest trwały i nie wymaga regularnego ponawiania.

Sposób użycia

Wstępna kontrola stanu zawilgocenia materiału

Impregnat NORDCOTTO ESTERNI może być stosowany na całkowicie suchych podłożach (w całym ich przekroju), aby umożliwić pełną polimeryzację substancji zawartych w produkcie.

Gdy płytki zostały położone za pomocą cementowych zapraw klejących, odczekać 2-3 miesiące, aby umożliwić pełne odparowanie wilgoci z podłoża.

W przypadku płytek, które nigdy wcześniej nie były poddawane impregnacji, po ich wstępnym umyciu wodą, umyć za pomocą szczotki i produktu NORDECAL FORTE.

Natomiast w przypadku płytek uprzednio poddawanych zabiegom impregnacji usunąć impregnację za pomocą preparatu NORSOL lub poprosić dział techniczny firmy NORD RESINE o udzielenie porady w kwestii dalszego postępowania.

Po 3-4 dniach od mycia, kiedy posadzka będzie już całkowicie sucha, można przystąpić do nakładania preparatu NORDCOTTO ESTERNI, stosując się do poniższej procedury:

- przelać produkt do odpowiedniej kuwety;
- zamoczyć wałek lub średni pędzel i przez chwilę odczekać aż nadmiar produktu ocieknie;
- nanieść na posadzkę, starając się wielokrotnie krzyżując kierunki nakładania na tej samej płytce, aż do całkowitego wchłonięcia impregnatu NORD COTTO;
- powtórzyć tą samą czynność 2 lub 3 razy, w odstępie czasu minimum 24 godzin między kolejnymi warstwami;
- zaleca się nie nakładać więcej niż 4 warstwy produktu.

Podłogę można używać już po 2 dniach.

Należy uściślić, że proces dojrzewania produktu trwa przez następnych kilka tygodni od jego nałożenia.

Pielęgnacja

Do późniejszego czyszczenia podłogi zaleca się stosować preparat LILIUM, zapewniający utrzymanie estetycznego wyglądu podłogi przez długi czas; stosowanie niewłaściwych detergentów może negatywnie wpłynąć na warstwę zabezpieczającą.

Zużycie

Zużycie wyłącznie orientacyjne dla trzywarstwowego zabezpieczenia to ok. 1 litr na każde 3 m² (0,33 l/m²)

Uwagi i zalecenia

- Nie nakładać preparatu NORDCOTTO ESTERNI w temperaturze otoczenia poniżej +8°C.
- Przez pierwszych kilka godzin od nałożenia preparatu chronić powierzchnię przed deszczem.
- Zdarza się, że płytki ułożone są bezpośrednio na ziemi. W tym przypadku przy zastosowaniu zabezpieczenia należy pamiętać, że preparat NORDCOTTO ESTERNI nie zapobiegnie zjawiskom występującym w wyniku dużego zawilgocenia infiltracyjnego, któremu towarzyszy wydzielanie soli siarczanowych.
- Zaleca się przeprowadzić próby przed przystąpieniem do wykonania właściwego zabezpieczenia.

- EN** COTTO AND STONE TREATMENT
- IT** TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
- FR** TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
- PL** OCHRONA I KONSERWACJA CERAMIKI I KAMIENIA NATURALNEGO



Karta Danych Technicznych

NORDCOTTO ESTERNI

Impregnat hydroizolujący
do płytek porowatych i nieszkliwionych

Specyfikacja techniczna

gęstość UNI 8310	g/cm ³	0,95 ± 0,05
lepkość PN-EN ISO 3219	mPa·s	50 ± 20
kąt przylegania	kąt	> 100
hydrofobowość po zanurzeniu	%	> 75

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli

Pakowanie i magazynowanie

Produkt sprzedawany jest w 1 i 5 litrowych pojemnikach.
Przechowywać w suchym miejscu od 4 do 30°C.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejściem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej: w razie wątpliwości, sprawdzić w dziale "KATALOG" datę edycji.

Edycja

28.09.2012

