





-  EN DAMP PROOFING
-  IT DEUMIDIFICAZIONI
-  FR ENDUITS ET INJECTIONS DÉSHUMIDIFIANTS
-  PL OSUSZANIE MURÓW



NORDPLUG

Wodoszczelny cement szybkowiązący

Opis

NORDPLUG to specjalny cement o natychmiastowym wiązaniu i doskonałej odporności na ujemne (negatywne) parcie wody.

Zastosowanie

NORDPLUG idealnie nadają się do zablokowania negatywnych przecieków wody w miejscach takich jak piwnice, tarasy, ściany wmurowane w ziemię, szyby wind, baseny, stawy, kanały, tunele.

Zalety

NORDPLUG jest:

- Nietoksyczną powłoką;
- Łatwym i szybkim w zastosowaniu.

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni

Warunkiem niezbędnym do tego by zastosowanie NORDPLUG gwarantowało długotrwałe działania jest zastosowanie produktu na powierzchniach stałych i spójnych, szorstkich (lub chropowatych), wolnych od wykwitów a przede wszystkim mokrych: dlatego też wiedząc, że najczęściej sytuacją wymagającą zastosowania produktu jest uszczelnienie pęknięć należy zawsze pamiętać o odpowiednim poszerzeniu powstałej szczeliny tak, by zapewnić uszczelnienie podobne w do działania zatyczki.

Nakładanie produktu

Zaleca się wymieszać z wodą tylko niewielkie ilości preparatu NORDPLUG, nawet w przypadku bardzo dużych szczelin, ponieważ szybkość reakcji produktu nie pozwalają na prawidłowe zastosowanie w długich okresach.

W przypadku pęknięcia z wyjściem wody, należy wykonać następujące czynności:

- Rozmieszać małe ilości produktu NORDPLUG w niewielkiej ilości czystej wody;
- Przy pomocy pary gumowych rękawiczek należy ulepić kulę z powstałej masy produktu i odczekać aż rozpocznie się proces wiązania;
- W tym miejscu, należy powstałą masę wcisnąć w szczelinę wcześniej poszerzoną, oczyszczoną i namoczoną;
- Następnie należy odczekać kilka sekund aż produkt stwardnieje;
- W zależności od wielkości szczeliny należy kontynuować ten sposób aplikacji tak by całkowicie za blokować infiltrację i osiągnąć pełną szczelność szczeliny.

Zanim przystąpi się do wykończenia i zamknięcia warstwy wykonanej produktem NORDPLUG należy odczekać na całkowite schłodzenie produktu. Aby przyspieszyć tę operację, można traktowaną powierzchnię spłukać dużą ilością wody.





Ostrzeżenia i specjalne zalecenia

- Produkt po rozrobieniu z wodą staje się żrący; należy zaopatrzyć się odpowiednie rękawice.
- W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Specyfikacja techniczna

Gęstość	g/cm ³	1,8 ± 0,2
Czas wiązania	min	< 3
Całkowite utwardzenie	dni	> 28

Nota: metodologia badań zgodna z oznaczonymi normami podanymi obok.

-  EN DAMP PROOFING
-  IT DEUMIDIFICAZIONI
-  FR ENDUITS ET INJECTIONS DÉSHUMIDIFIANTS
-  PL OSUSZANIE MURÓW



NORDPLUG

Wodoszczelny cement szybkowiązący

Pakowanie i magazynowanie

NORDPLUG dostępny jest w pojemnikach 1 i 5 kilogramowych. Przechowywać w suchym i zadaszonym miejscu.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

05.04. 1998 r.

