





-  RESIN FLOORS
-  PAVIMENTI IN RESINA
-  SOLS EN RÉSINE
-  POSADZKI ŻYWICZNE - DEKORACYJNE I PRZEMYSŁOWE



NORDPOWDER CERA

Środek do posadzek
chroniący przed pyleniem

Opis

Preparat NORDPOWDER CERA jest płynnym środkiem na bazie wosków poliolefinowych, substancji polimerowych, modyfikatorów, dodatków i wody. Po zastosowaniu na posadzkach przemysłowych, preparat penetruje w głąb podłogi i stabilizuje wykruszające się cząsteczki. Tworząca się na powierzchni cienka, przezroczysta warstwa, która ułatwia późniejsze czyszczenie, uzupełnia działanie preparatu. Ze względu na swoje właściwości, środek NORDPOWDER CERA uniemożliwia także przywieranie brudu i ułatwia jego usuwanie.

Zastosowanie

Preparat NORDPOWDER CERA to skuteczny środek chroniący przed pyleniem do posadzek przemysłowych, zarówno barwionych jak i w kolorze naturalnym. Produkt jest prosty w zastosowaniu. Produkt jest dostępny w trzech wersjach: normalny; błyszczący i matowy.

Sposób użycia

Na nowej posadzce:

- usunąć wszelki pył i ewentualne osady pozostałe po nacinaniu złączy, myjąc powierzchnię samą wodą;
- następnie, za pomocą odpowiedniej szczotki, nanieść dwie warstwy preparatu NORDPOWDER CERA zachowując kilkugodzinny odstęp pomiędzy kolejnymi warstwami i dbając, aby posunięcia szczotki podczas nakładania kolejnych warstw były wykonywane na krzyż.

Na starej posadzce:

- odtłuścić powierzchnię za pomocą środka STRIPPER a następnie spłukać;
- odczekać jeden dzień umożliwiając wyschnięcie powierzchni, a następnie nanieść preparat NORDPOWDER CERA w sposób opisany powyżej.

Średnie zużycie: 0,050÷0,075 litra/m².

Uwagi i zalecenia

- ✓ Produkt nie jest niebezpieczny; mimo wszystko należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Specyfikacja techniczna

Gęstość, UNI 8310	g/cm ³	0,99 ± 0,05
pH, UNI 8311	---	11 ± 1
Lepkość PN-EN ISO 3219	mPa·s	120 ± 60
Zawartość czynnika wiążącego 110°C, UNI 8309	%	20 ± 5
Gotowość do użycia po	godzin	48
Czas dojrzewania	dni	> 7
Temperatura tworzenia filmu	°C	< +5

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli

Pakowanie i magazynowanie

NORDPOWDER CERA jest dostępny w opakowaniach po 1,5 oraz 25 litrów. Przechowywać w zadaszonym miejscu, w temperaturze od +5 do +30 ° C.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

15.01. 2015

Wersja PL/01-15.01.2015

strona 1 z 1