

- EN** PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT** PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR** PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL** GRUNTY I PRIMERY



NORPHEN FONDO IGRO

Grunt zwiększający przyczepność

Opis

NORPHEN FONDO IGRO to jednoskładnikowy produkt składający się z mieszaniny prepoliizocyjanianów płynnych i dodatków w rozpuszczalniku.

Produkt, w pierwszej godzinie po aplikacji, czyni powierzchnię gotową do mocowania elementów z poliuretanu lub innych kompatybilnych materiałów chemicznych. Ponadto NORPHEN FONDO IGRO ma dobrą zdolność penetracji i po polimeryzacji, konsoliduje podłoże, na którym jest zastosowany.

Zastosowanie

NORPHEN FONDO IGRO jest używany jako:

- grunt na suchych powierzchniach, z betonu, wyrobów azbestowo-cementowych i drewna;
- konsolidacja różnego rodzaju podłoża, gdzie występuje problem zwietrzenia (karbonatyzacja) nawierzchni;
- jako podkład adhezyjny do uszczelniacza BETONSEAL MS, stosowany na materiałach porowatych typu cement i cegły.

Zalety

NORPHEN FONDO IGRO jest:

- jednoskładnikowy,
- łatwy w stosowaniu
- kompatybilny ze wszystkimi systemami poliuretanowymi.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża :

- podłoże powinno być czyste i spójne;
- wszystkie zanieczyszczenia takie jak: z kurzu, brudu, tłuszczu, oleju, stare warstwy kleju lub farby, wykwity rdzy i pleśni oraz inne zanieczyszczenia powinny być usunięte.

W zależności od stanu, powierzchni należy wybrać odpowiedni rodzaj przygotowania:

- mycie gorącą wodą pod ciśnieniem;
- mycie środkami na bazie kwasów;
- szlifowanie papierem ściernym;
- szlifowanie tarczą diamentową;
- piaskowanie.

Zagłębienia i niespójności podłogi powyżej 3 mm, przeznaczone do gruntowania należy wyrównać za pomocą zaprawy MALTA RAPID a dla grubości mniejszej niż 3 mm użyć NORPHEN FONDO SL z dodatkiem piasku kwarcowego o odpowiedniej granulacji.

Nakładanie produktu

NORPHEN FONDO IGRO jest gotowy do użycia.

- na suche podłoże nałożyć NORPHEN FONDO IGRO używając wałka lub pędzla, dokładnie rozprowadzając, aby zapewnić jak najlepszą penetrację;
- kolejne warstwy wykańczające nakładać po 15 min lecz nie później niż po 60 minutach.

Zużycie zmienne: 0,1 ÷ 0,2 l/m².

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia

- Produkt jest wrażliwy na wilgoć. W przypadku częściowego zużycia, po każdorazowym użyciu dokładnie zamykać pojemnik.
- W przypadku kiedy od zastosowania NORPHEN FONDO IGRO minęło kilka dni, to przed nałożeniem innego materiału należy powierzchnię przeszliować i ponownie zagruntować.
- UWAGA produkt jest palny. W pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację, ochronić drogi

- EN PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
- IT PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
- FR PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSION DÉTAIL PRODUITS
- PL GRUNTY I PRIMERY



NORPHEN FONDO IGRO

Grunt zwiększający przyczepność

oddechowe -używać maski z aktywnym węglem.

Specyfikacja techniczna

Gęstość, UNI 8310	g/cm ³	0,90 ± 0,05
Czas schnięcia powierzchniowego, UNI 8904	min	60 ± 15
Minimalny czas utwardzania	dni	7
Temperatura stosowania	°C	od +5 do +35

Uwaga: metody badań są zgodne z normami określonymi w tabeli.

Etykietowanie, pakowanie i przechowywanie

Symbole zagrożenia	Xn, F
Opakowanie	pojemnik 0,5; 1; 5 i 20 litrów
Magazynowanie	12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w zamkniętym i suchym miejscu, w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Produkt jest wrażliwy na wilgoć.

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

28.09.2012

